

# ALFAQUARZ

## IDROPITTURA MURALE AL QUARZO LISCIA E FINE PER ESTERNI, CON ELEVATO POTERE RIEMPITIVO ED OTTIMA PLASTICITA'

### CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE DI	COPOLIMERO VERSATICO IN DISPERSIONE, PIGMENTI PREGIATI STABILI ALLA LUCE, POLVERI QUARZO, ADDITIVI VARI, AGENTI ANTIMUFFA ED ANTIFERMENTATIVI.
PESO SPECIFICO	1,590KG./LT.
RESA	DA 300 A 500 GR./MQ. A SECONDA DEL SUPPORTO E DELLA PERCENTUALE DI DILUIZIONE.
DILUIZIONE FINITURA	CON ACQUA DAL 15% AL 30%, A SECONDA DELL'ASSORBIMENTO DEL FONDO E DELLA DESIDERATA.
APPLICAZIONE	A PENNELLO, A RULLO.
ESSICAZIONE	6 - 8 ORE A TEMPERATURE NORMALI.
ASPETTO DELLA PELLICOLA	OPACO
RESISTENZA ALL'ABRASIONE UMIDA	OLTRE 10.000 CICLI GARDNER
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO	OTTIMA ADESIONE E COPERTURA, OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI, IDROREPELLENTE E IMPERMEABILE, MA PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO, STABILE AGLI SBALZI DI TEMPERATURA E ALL'UMIDITÀ, INSAPONIFICABILE.
SUPPORTI ADATTI	INTONACO CIVILE DI MALTA BASTARDA OD EQUIVALENTE, INTONACO DI MALTA BASTARDA DI SABBIA VAGLIATA TIRATA A FRATTAZZO FINE, ELEMENTI PREFABBRICATI IN COLGLOMERATI DI CEMENTO A SUPERFICI COMPATTE, UNIFORMI E PIANE, FIBROCEMENTO, VECCHIE PITTURE O SMALTI, PURCHÈ BEN PORTANTI.

ALFAQUARZ 1/2

## PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

### PREPARAZIONE E LAVORAZIONE

- SU FONDI NUOVI : APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO IDROFIX ACRILICO DILUITO NEL RAPPORTO 1 : 6 CON ACQUA, E SUCCESSIVAMENTE DUE MANI A FINIRE DI ALFAQUARZ DILUITO CON ACQUA AL 30% PER LA PRIMA ED AL 15% PER LA SECONDA.

- SU FONDI VECCHI: SPAZZOLARE EVENTUALI INCOERENZE DELLA SUPERFICIE, ED ASPORTARE, DOVE SIA NECESSARIO, LE VECCHIE PITTURE NON PERFETTAMENTE ADERENTI. APPLICAZIONE DI UNA MANO DI ISOLANTE NITROFIX DILUITO 1 : 1 CON SOLVENTE NITRO E SUCCESSIVAMENTE DUE MANI A FINIRE DI ALFAQUARZ DILUITO AL 30% (1° MANO) E 15% (2° MANO) CON ACQUA.

### COLORI

BIANCO + 42 TINTE DI CARTELLA

### IMBALLI

14 LT.

### CONSERVAZIONE

IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO, AL RIPARO DAL GELO. CHIUDERE BENE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

### RACCOMANDAZIONI

APPLICARE A TEMPERATURA AMBIENTE DAI 5°C. AI 35°C. E CON UMITÀ RELATIVA NON SUPERIORE AL 75%. EVITARE L'APPLICAZIONE IN PRESENZA DI PIOGGIA, VENTO, FUMI E POLVERE.

## DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI DI APPALTO E PREVENTIVI

IDROPITTURA AL QUARZO A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA, FARINA DI QUARZO E PIGMENTI STABILI ALLA LUCE, IMPERMEABILE ED IDROREPELLENTE, MA PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO, INSAPONIFICABILE.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO OPACO, OTTIMA ADESIONE E COPERTURA, OTTIMO RIEMPIMENTO, PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO, OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E ALL'ABRASIONE UMIDA, STABILE AGLI SBALZI DI TEMPERATURA E UMITÀ.

ALFAQUARZ 2/2