

# BETON LINE VELATO

**IDROPITTURA ACRILICA SEMICOPRENTE PER LA PROTEZIONE E LA DECORAZIONE DI CEMENTO A VISTA (CALCESTRUZZO), PIETRE E LATERIZI**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	A BASE DI RESINE ACRILICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA, PIGMENTI PREGIATI STABILI ALLA LUCE ED ADDITIVI VARI.
PESO SPECIFICO TEORICO	1,020 - 1030 KG./LT.
RESA	12 - 14 MQ./LT. PER MANO
DILUIZIONE	CON ACQUA, IN FUNZIONE DEL GRADO DI COPERTURA CHE SI DESIDERA
APPLICAZIONE	A PENNELLO
ESSICAZIONE	50' IN SUPERFICIE; 6 - 8 ORE IN PROFONDITÀ
ASPETTO DELLA PELLICOLA	SATINATO
RESISTENZA AGLI ALCALI	FINO AD UN PH SUPERIORE A 13
PERMEABILITÀ AL VAPOR ACQUEO	27 GR./MQ. NELLE 24 ORE (NORMA DIN 56615)
RESISTENZA ALL'ABRASIONE UMIDA	OLTRE 10.000 CICLI GARDNER

betonline velato 1/2

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO      INSAPONIFICABILE, OTTIMA ADESIONE, IMPERMEABILE ALL'ACQUA MA PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO: PERMETTE COSÌ ALL'UMIDITÀ DI MIGRARE VERSO L'ESTERNO, NON PREGIUDICANDO IL NORMALE EQUILIBRIO IGROMETRICO DELLE MURATURE IN CALCESTRUZZO. INOLTRE, REALIZZA UN'EFFICACE BARRIERA ALLA PENETRAZIONE DELL'ANIDRIDE CARBONICA CHE, CON LA REAZIONE DI CARBONATAZIONE DEL CEMENTO, È CAUSA DELL'AMMALORAMENTO DEL CALCESTRUZZO E DELL'ARRUGGINIMENTO DEI FERRI DI ARMATURA.

## PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

PREMESSA      IL CEMENTO DEVE ESSERE STAGIONATO ED ESENTE DA CREPE, SPACCATURE E/O SFARINAMENTI. SE NECESSARIO, PROCEDERE ALLA PULIZIA MECCANICA O SABBIAURA, E STUCCARE GLI EVENTUALI AMMALORAMENTI CON IDONEI PRODOTTI. PIETRE E LATERIZI DEVONO ESSERE PULITI MEDIANTE SPAZZOLATURA MANUALE O CON LEGGERA SABBIAURA. SE NECESSARIO, PROCEDERE AD UN TRATTAMENTO CONSOLIDANTE CON IL NOSTRO ISOLANTE NITROFIX DILUITO 1: 1 CON SOLVENTE NITRO.

LAVORAZIONE      APPLICAZIONE DI DUE MANI DI BETON LINE DILUITO CON ACQUA.

COLORI      253 TINTE MAZZETTA IDROMIX

IMBALLI      15 LT. - 5 LT.

CONSERVAZIONE      IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO, AL RIPARO DAL GELO. CHIUDERE BENE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

RACCOMANDAZIONI      APPLICARE A TEMPERATURA AMBIENTE DAI 5°C. AI 35°C. E CON UMIDITÀ RELATIVA NON SUPERIORE AL 75%.

## DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI DI APPALTO E PREVENTIVI

IDROPITTURA ACRILICA SEMICOPRENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA E PIGMENTI PREGIATI STABILI ALLA LUCE, PER LA PROTEZIONE E LA DECORAZIONE DI CEMENTO A VISTA (CALCESTRUZZO), PIETRE E LATERIZI.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

INSAPONIFICABILE, OTTIMA ADESIONE E COPERTURA, IMPERMEABILE ALL'ACQUA MA PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO, PERMETTE ALL'UMIDITÀ DI MIGRARE VERSO L'ESTERNO, NON PREGIUDICANDO DI CONSEGUENZA IL NORMALE EQUILIBRIO IGROMETRICO DELLE MURATURE IN CALCESTRUZZO.

### INDICE DI PERICOLOSITÀ

IL PRODOTTO NON RICHIEDE ETICHETTATURA (LEGGE 256/74 E SUCCESSIVE MODIFICHE – DIRETTIVA CEE 325/91)

betonline velato 2/2