

BUCCIATO INTERNO ST

RIVESTIMENTO PLASTICO A SPESSORE CON EFFETTO BUCCIATO PER INTERNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	A BASE DI RESINE SINTETICHE PLASTIFICATE, SABBIE DI QUARZO SELEZIONATE, PUGMENTI RESISTENTI ALLA LUCE, AGENTI ANTIMUFFA E BATTERICIDI CHE NE GARANTISCONO LA BUONA CONSERVAZIONE NEL TEMPO.
PESO SPECIFICO MEDIO	1,740 Kg./LT.
RESA	DA 0,6 A 0,7 Kg./MQ.
DILUIZIONE	PRONTO ALL'USO O CON ACQUA FINO AD UN MAX DEL 10%, IN FUNZIONE DEL RILIEVO CHE SI VUOLE OTTENERE.
APPLICAZIONE	CON RULLO ALVEOLATO IN GOMMA SINTETICA O RULLO IN LANA A PELO RASATO.
ESSICAZIONE	8 - 10 ORE A TEMPERATURE NORMALI.
ASPETTO DELLA PELLICOLA	OPACO
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO	OTTIMA ADESIONE E BUON RIEMPIMENTO, LAVABILE E CON BUONA RESISTENZA MECCANICA, SOPRAVERNICIABILE CON IDROSMALTI E SMALTI: CARATTERISTICHE CHE CONSENTONO DI PROPORLO PER IL RIVESTIMENTO DI MURI E ZOCCOLATURE DI OSPEDALI, SCUOLE, PALESTRE, UFFICI PUBBLICI.
CAMPO DI APPLICAZIONE	FONDI DI MALTA BASTARDA O CEMENTIZIA, FRATTAZZATI FINI, BEN PORTANTI E CONVENIENTEMENTE ASCIUTTI, INTONACI A GESSO PER INTERNI, ELEMENTI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO DI CEMENTO.

Bucciato interno st 1/2

PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

PREPARAZIONE E LAVORAZIONE	<p>- SU FONDI NUOVI: APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO IDROFIX ACRILICO DILUITO IN RAPPORTO 1 : 8 CON ACQUA.</p> <p>STENDERE UNIFORMEMENTE IL PRODOTTO CON PENNELLESA O RULLO DI LANA, E QUINDI LAVORARE DI SEGUITO CON RULLO ALVEOLATO DI SPUGNA, PER CONFERIRE ALLA SUPERFICIE UN ASPETTO BUCCIATO.</p> <p>- SU FONDI VECCHI: ACCURATA SPAZZOLATURA E PULITURA DELLA SUPERFICIE, COSÌ DA ELIMINARE EVENTUALI INCOERENZE PRESENTI. APPLICAZIONE DI UNA MANO DI ISOLANTE NITROFIX DILUITO 1: 1 CON SOLVENTE NITRO.</p> <p>PROCEDERE ALLA FINITURA COME SOPRA DESCRITTO.</p>
-------------------------------	---

COLORI	BIANCO + 232 TINTE A CARTELLA
IMBALLI	15 LT.
CONSERVAZIONE	IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO, AL RIPARO DAL GELO. CHIUDERE BENE IL CONTENITORE DOPO L'USO.
RACCOMANDAZIONI	APPLICARE A TEMPERATURA AMBIENTE DA 5°C. A 35°C. E CON UMIDITÀ RELATIVA NON SUPERIORE AL 75%.
	EVITARE L'APPLICAZIONE IN PRESENZA DI PIOGGIA, VENTO, FUMI E POLVERE.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI DI APPALTO E PREVENTIVI

RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO A SPESSORE CON EFFETTO BUCCIATO, PER INTERNI, A BASE DI RESINE SINTETICHE PLASTIFICATE, POLVERI DI QUARZO, E PIGMENTI PREGIATI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

OTTIMA ADESIONE E BUON RIEMPIMENTO, LAVABILE E CON BUONA RESISTENZA MECCANICA, SOPRAVERNICIABILE CON IDROSMALTI E SMALTI.

Bucciato interno st 2/2