

BUCCIATO LUCIDO

**RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO A RILIEVO CON EFFETTO BUCCIATO
PER INTERNI, DALL' ASPETTO SEMILUCIDO**

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	A BASE DI RESINE ACRILICHE MODIFICATE IN DISPERSIONE, PIGMENTI PREGIATI STABILI ALLA LUCE, ADDITIVI VARI, AGENTI ANTIMUFFA ED ANTIFERMENTATIVI.
PESO SPECIFICO MEDIO	1,330 Kg./LT.
RESA	DA 500 A 600 GR./MQ., A SECONDA DEL SUPPORTO
DILUIZIONE	PRONTO ALL'USO O CON ACQUA FINO AD UN MAX DEL 10%, A SECONDA DELLA FINITURA DESIDERATA.
APPLICAZIONE	A PENNELLO E A RULLO.
ESSICAZIONE	6 - 8 ORE A TEMPERATURE NORMALI.
ASPETTO DELLA PELLICOLA	SEMILUCIDO
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO	OTTIMA ADESIONE E BUON RIEMPIMENTO, LAVABILE E CON BUONA RESISTENZA MECCANICA; PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL RIVESTIMENTO DI MURI E ZOCCOLATURE DI OSPEDALI, SCUOLE, PALESTRE, UFFICI E NEGOZI.
CAMPO DI APPLICAZIONE	-FONDI DI MALTA BASTARDA O CEMENTIZIA, FRATTAZZATI FINI, BEN PORTANTI E CONVENIENTEMENTE ASCIUTTI, INTONACI A GESSO PER INTERNI, ELEMENTI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO DI CEMENTO.

Bucciato lucido 1/2

PREPARAZIONE E TECNICHE DI LAVORAZIONE

PREPARAZIONE E LAVORAZIONE	<p>- SU FONDI NUOVI: APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO IDROFIX ACRILICO DILUITO IN RAPPORTO 1 : 8 CON ACQUA. STENDERE UNIFORMEMENTE IL PRODOTTO CON PENNELLESA O RULLO DI LANA, E QUINDI LAVORARE DI SEGUITO CON RULLO ALVEOLATO DI SPUGNA PER CONFERIRE ALLA SUPERFICIE UN ASPETTO BUCCIATO.</p> <p>- SU FONDI VECCHI: ACCURATA SPAZZOLATURA E PULITURA DELLA SUPERFICIE, COSÌ DA ELIMINARE EVENTUALI INCOERENZE PRESENTI. APPLICAZIONE DI UNA MANO DI ISOLANTE NITROFIX DILUITO 1: 1 CON SOLVENTE NITRO. PROCEDERE ALLA FINITURA COME SOPRA DESCRITTO.</p>
COLORI	BIANCO + 150 TINTE A CARTELLA
IMBALLI	25 Kg. TM - 15 LT.
CONSERVAZIONE	IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO, AL RIPARO DAL GELO. CHIUDERE BENE IL CONTENITORE DOPO L'USO.
RACCOMANDAZIONI	APPLICARE A TEMPERATURA AMBIENTE DA 5°C. A 35°C. E CON UMIDITÀ RELATIVA NON SUPERIORE AL 75%. EVITARE L'APPLICAZIONE IN PRESENZA DI PIOGGIA, VENTO, FUMI E POLVERE.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI DI APPALTO E PREVENTIVI

RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO A RILIEVO CON EFFETTO BUCCIATO E DALL' ASPETTO LUCIDO, PER INTERNI, A BASE DI RESINE ACRILICHE MODIFICATE IN DISPERSIONE E PIGMENTI PREGIATI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

OTTIMA ADESIONE E BUON RIEMPIMENTO, LAVABILE E CON BUONA RESISTENZA MECCANICA.

Bucciato lucido 2/2