

# BUCCIATO TORINO

## RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO A SPESSORE CON EFFETTO BUCCIATO PER INTERNI ED ESTERNI

### CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	A BASE DI COPOLIMERI VERSATICI IN DISPERSIONE ACQUOSA, PIGMENTI PREGIATI STABILI ALLA LUCE, POLVERI DI QUARZO, ADDITIVI VARI, AGENTI ANTIMUFFA E BATTERICIDI.
PESO SPECIFICO MEDIO	1,570 Kg./Lt.
RESA	DA 0,8 A 1 Kg./MQ., A SECONDA DEL SUPPORTO
DILUIZIONE	PRONTO ALL'USO O CON ACQUA FINO AD UN MAX DEL 10%, A SECONDA DELLA FINITURA DESIDERATA.
APPLICAZIONE	A PENNELLO E A RULLO.
ESSICAZIONE	8 - 10 ORE A TEMPERATURE NORMALI.
ASPETTO DELLA PELLICOLA	OPACO
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO	OTTIMA ADESIONE E BUON RIEMPIMENTO, LAVABILE E CON BUONA RESISTENZA MECCANICA, SOPRAVERNICIABILE CON IDROSMALTI E SMALTI: CARATTERISTICHE CHE CONSENTONO DI PROPORLO PER IL RIVESTIMENTO DI MURI E ZOCCOLATURE DI OSPEDALI, SCUOLE, PALESTRE, UFFICI PUBBLICI.
CAMPO DI APPLICAZIONE	FONDI DI MALTA BASTARDA O CEMENTIZIA, FRATTAZZATI FINI, BEN PORTANTI E CONVENIENTEMENTE ASCIUTTI, INTONACI A GESSO PER INTERNI, ELEMENTI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO DI CEMENTO.

bucciato torino 1/2

## PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

PREPARAZIONE	<p>- SU FONDI NUOVI: APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO IDROFIX ACRILICO DILUITO E LAVORAZIONE IN RAPPORTO 1: 8 CON ACQUA. STENDERE UNIFORMEMENTE IL PRODOTTO CON PENNELLESA O RULLO DI LANA, E QUINDI LAVORARE DI SEGUITO CON RULLO ALVEOLATO DI SPUGNA, PER CONFERIRE ALLA SUPERFICIE UN ASPETTO BUCCIATO.</p> <p>- SU FONDI VECCHI: ACCURATA SPAZZOLATURA E PULITURA DELLA SUPERFICIE, COSÌ DA ELIMINARE EVENTUALI INCOERENZE PRESENTI. APPLICAZIONE DI UNA MANO DI ISOLANTE NITROFIX DILUITO 1: 1 CON SOLVENTE NITRO. PROCEDERE ALLA FINITURA COME SOPRA DESCRITTO.</p>
COLORI	BIANCO + 150 TINTE A CARTELLA
IMBALLI	25 KG. TM - 15 LT.
CONSERVAZIONE	IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO, AL RIPARO DAL GELO. CHIUDERE BENE IL CONTENITORE DOPO L'USO.
RACCOMANDAZIONI	APPLICARE A TEMPERATURA AMBIENTE DA 5°C. A 35°C. E CON UMIDITÀ RELATIVA NON SUPERIORE AL 75%. EVITARE L'APPLICAZIONE IN PRESENZA DI PIOGGIA, VENTO, FUMI E POLVERE.

## DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI DI APPALTO E PREVENTIVI

RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO A SPESSORE CON EFFETTO BUCCIATO, PER INTERNI ED ESTERNI, A BASE DI COPOLIMERI VERSATICI IN DISPERSIONE ACQUOSA, POLVERE DI QUARZO E PIGMENTI PREGIATI.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

OTTIMA ADESIONE E BUON RIEMPIMENTO, LAVABILE E CON BUONA RESISTENZA MECCANICA, SOPRAVERNICIABILE CON IDROSMALTI E SMALTI.

bucciato torino 2/2