

COVERFIX

FISSATIVO ACRILICO ALL' ACQUA COPRENTE PER MURI PER INTERNO/ESTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	A BASE DI RESINE ACRILICHE IN SOLUZIONE ACQUOSA, BISSIDO DI TITANIO, EXTENDERS.
PESO SPECIFICO	1,300 Kg./Lt.
RESA	5 - 7 MQ./LT., A SECONDA L'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO.
DILUIZIONE	CON ACQUA AL 25%.
APPLICAZIONE	A PENNELLO, A RULLO, A SPRUZZO.
ESSICAZIONE	50' IN SUPERFICIE, 4 - 6 ORE IN PROFONDITÀ.
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO	SOLUBILE IN ACQUA, PRIVO DI SOLVENTE, MOLTO BEN PENETRANTE, DI RAPIDA ESSICAZIONE E RESISTENTE AGLI ALCALI. PARTICOLARMENTE INDICATO COME SOTTOFONDO PER FINITURE A UNA SOLA MANO CON IDROPITTURE: CON L'APPLICAZIONE DI COVERFIX, INFATTI, DIMINUISCE L'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO E SI OTTIENE ALLO STESSO TEMPO UNA PRIMA COPERTURA DELLA SUPERFICIE.

PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

ASSICURARSI CHE IL SUPPORTO SIA ASCIUTTO, ALMENO SUPERFICIALMENTE. SPAZZOLARE EVENTUALI E LAVORAZIONE INCOERENZE E, DOVE SIA NECESSARIO, ASPORTARE LE VECCHIE PITTURE NON PERFETTAMENTE ADERENTI. APPLICARE QUINDI UNA MANO DI COVERFIX DILUITO AL 25% CON ACQUA.

Coverfix 1/2

COLORI	BIANCO
IMBALLI	15 LT. - 4 LT.
CONSERVAZIONE	IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO, AL RIPARO DAL GELO. CHIUDERE BENE IL CONTENITORE DOPO L'USO.
RACCOMANDAZIONI	APPLICARE A TEMPERATURA AMBIENTE COMPRESA TRA 5°C. E 35°C., E CON UMIDITÀ RELATIVA NON SUPERIORE AL 75%.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI DI APPALTO E PREVENTIVI

FISSATIVO ACRILICO ALL'ACQUA, COPRENTE PER MURI INTERNI /ESTERNI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SOLUBILE IN ACQUA, PRIVO DI SOLVENTE, COPRENTE E MOLTO BEN PENETRANTE, DI RAPIDA ESSICAZIONE E RESISTENTE AGLI ALCALI.



Coverfix 2/2