

COVERLUX

**SMALTO SINTETICO BRILLANTE MONOCOMPONENTE PER FINITURE SU FERRO,
LEGNO E MURI, PER INTERNO ED ESTERNO**

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	A BASE DI RESINE ALCHIDICHE LUNGO OLIO E PIGMENTI PREGIATI
PESO SPECIFICO	1.200 KG./LT. (RIFERITO AL BIANCO)
CONTENUTO DI SOLIDI IN PESO	67% CA.
CONTENUTO TEORICO DI SOLIDI IN VOLUME	51% - 52%
VISCOSITÀ DI FORNITURA	180" IN COPPA FORD 4 A 25°C.
GRADO DI MACINAZIONE	8 MESH
RESA	10 - 12 MQ./LT. A DUE MANI CON SPESSORE DI 50 MICRONS SECCHI.
DILUIZIONE	CON RAGIA MINERALE O DILUENTE PER SINTETICI
APPLICAZIONE	A PENNELLO DILUITO FINO AL 5% A SPRUZZO DILUITO AL 15% - 20% - UGELLO 1,7-1,9 MM. - ATM. 3,5-4 KG./CMQ.
ESSICAZIONE A 25°C. E 50% U.R.	FUORI POLVERE: 1 ORA SECCO AL TATTO: 8 ORE SOPRAVERNICIABILE: 24 ORE INDURITO: 48 ORE.

coverlux 1/2

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO DOTATO DI UN'ELEVATA BRILLANTEZZA E OTTIMA RESISTENZA ALL'ESTERNO, NONCHÈ DI UN'OTTIMA COPERTURA E ADESIONE SU FONDI ADEGUATAMENTE PREPARATI.

PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

PREPARAZIONE E LAVORAZIONE

- SU FERRO NUOVO: ASSICURARSI CHE LA SUPERFICIE DA TRATTARE SIA ACCURATAMENTE PULITA E SGRASSATA, ELIMINARE EVENTUALI PRESENZE DI RUGGINE E/O CALAMINA MEDIANTE SABBIAURA, SPAZZOLATURA O CARTEGGIATURA.
APPLICAZIONE DI UNA O DUE MANI DI OPPORTUNI PRIMERS, QUALI MINIO PB - MINIO OLEOFENOLICO, ECC. (VEDI SCHEDE TECNICHE).
APPLICAZIONE DI UNA O DUE MANI DI COVERLUX OPPORTUNAMENTE DILUITO SECONDO LA TECNICA PRESCELTA.
- SU FERRO GIÀ TRATTATO: CARTEGGIARE LA SUPERFICIE DA TRATTARE ED ASPORTARE, DOVE SIA NECESSARIO, LE VECCHIE PITTURE NON PERFETTAMENTE ADERENTI.
PROCEDERE ALLE APPLICAZIONI DI COVERLUX COME SOPRA DESCRITTO.
- SU LAMIERA ZINCATA OPPORTUNAMENTE PULITA E SGRASSATA:
APPLICAZIONE DI UNA MANO DI ANCORANTE UNIVERSALE UNIGRUND (VEDI SCHEDA TECNICA). APPLICAZIONE DI DUE MANI DI COVERLUX A FINIRE.
- SU LEGNO NUOVO: APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FONDO TIXOTROPICO (VEDI SCHEDA TECNICA), SEGUITA DA DUE MANI A FINIRE DI COVERLUX OPPORTUNAMENTE DILUITO, SECONDO LA TECNICA PRESCELTA.
- SU LEGNO GIÀ TRATTATO: CARTEGGIATURA DELLE VECCHIE PITTURE E RIMOZIONE DELLE STESSE, SE NON PERFETTAMENTE ADERENTI.
APPLICAZIONE DI DUE MANI DI COVERLUX COME SOPRA DESCRITTO.

COLORI BIANCO + 32 TINTE A CARTELLA

IMBALLI 15 LT. - 4 LT. - 2,5 LT. - 750 ML.

CONSERVAZIONE IN LUOGO FRESCO. CHIUDERE BENE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI DI APPALTO E PREVENTIVI:

SMALTO SINTETICO BRILLANTE A BASE DI RESINE ALCHIDICHE E PIGMENTI PREGIATI SOLIDI ALLA LUCE, PER APPLICAZIONI SU FERRO, LEGNO E MURI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

OTTIMA COPERTURA E ADESIONE SU FONDI ADEGUATAMENTE PREPARATI, ELEVATA BRILLANTEZZA ED OTTIMA RESISTENZA ALL'ESTERNO.

coverlux 2/2