

# COVERLUX DDD

**SMALTO SINTETICO INODORE DI ELEVATA QUALITA' PER FINITURE SU FERRO, LEGNO E MURI, PER INTERNO ED ESTERNO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

RIFERITE AL SOLO COLORE BIANCO

COMPOSIZIONE	A BASE DI RESINE ALCHIDICHE MODIFICATE, BLOSSIDO DI TITANIO RUTILO.
PESO SPECIFICO	1,260 KG./LT.
CONTENUTO DI SOLIDI IN PESO	72%
SOLVENTI	RAGIA MINERALE DEAROMATIZZATA
VISCOSITÀ DI FORNITURA	180" IN COPPA FORD 4 A 25°C.
RESA	10 - 14 MQ./LT. A DUE MANI CON SPESSORE DI 50 MICRONS SECCHI.
DILUIZIONE	CON RAGIA MINERALE INODORE O DILUENTE PER SINTETICI
APPLICAZIONE	A PENNELLO DILUITO AL 5% - 10% A SPRUZZO DILUITO AL 15% - 20% - UGELLO 1,7-1,9 MM. - ATM. 3,5-4 KG./CMQ.
ESSICAZIONE A 25°C. E 50% U.R.	FUORI POLVERE: 1 ORA SECCO AL TATTO: 8 ORE SOPRAVERNICIABILE: 24 ORE INDURITO: 48 ORE.
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO	COVERLUX DDD È UNO SMALTO INODORE DI ELEVATA QUALITÀ, CON DOTI DI OTTIMA ADESIONE E COPERTURA, ELEVATA BRILLANTEZZA E RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI CHE, UNITE ALL'ELEVATA RESA, LO PONGONO TRA I MIGLIORI PRODOTTI PRESENTI SUL MERCATO.

Coverlux DDD 1/2

## PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

PREPARAZIONE E LAVORAZIONE	<p>- SU FERRO NUOVO: ASSICURARSI CHE LA SUPERFICIE DA TRATTARE SIA ACCURATAMENTE PULITA E SGRASSATA, ELIMINARE EVENTUALI PRESENZE DI RUGGINE E/O CALAMINA MEDIANTE SABBIAURA, SPAZZOLATURA O CARTEGGIATURA.</p> <p>APPLICAZIONE DI UNA O DUE MANI DI MINIO PB OPPORTUNAMENTE DILUITO (VEDI SCHEDA TECNICA). APPLICAZIONE DI UNA O DUE MANI DI COVERLUX DDD OPPORTUNAMENTE DILUITO, SECONDO LA TECNICA PRESCELTA.</p> <p>- SU FERRO GIÀ TRATTATO: CARTEGGIARE LA SUPERFICIE DA TRATTARE ED ASPORTARE, DOVE SIA NECESSARIO, MEDIANTE SPAZZOLATURA, LA RUGGINE PRESENTE E/O LE VECCHIE VERNICI NON PERFETTAMENTE ADERENTI.</p> <p>PROCEDERE ALL'APPLICAZIONE DI COVERLUX DDD COME SOPRA DESCRITTO.</p> <p>- SU LAMIERA ZINCATA OPPORTUNAMENTE PULITA E SGRASSATA:</p> <p>APPLICAZIONE DI UNA MANO DI ANCORANTE UNIVERSALE UNIGRUND (VEDI SCHEDA TECNICA). APPLICAZIONE DI DUE MANI DI COVERLUX DDD A FINIRE.</p> <p>- SU LEGNO NUOVO: APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FONDO TIXOTROPICO (VEDI SCHEDA TECNICA), SEGUITA DA DUE MANI A FINIRE DI COVERLUX DDD OPPORTUNAMENTE DILUITO, SECONDO LA TECNICA PRESCELTA.</p> <p>- SU LEGNO GIÀ TRATTATO: CARTEGGIATURA DELLE VECCHIE PITTURE E RIMOZIONE DELLE STESSE, SE NON PERFETTAMENTE ADERENTI.</p> <p>APPLICAZIONE DI DUE MANI DI COVERLUX DDD COME SOPRA DESCRITTO.</p>
COLORI	BIANCO - TINTE AL CAMPIONE
IMBALLI	4 LT. - 2,5 LT.
CONSERVAZIONE	IN LUOGO FRESCO. CHIUDERE BENE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

## DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI DI APPALTO E PREVENTIVI

SMALTO SINTETICO INODORE DI ELEVATA QUALITÀ A BASE DI RESINE ALCHIDICHE MODIFICATE, PER APPLICAZIONI SU FERRO, LEGNO E MURI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

OTTIMA ADESIONE E COPERTURA, ELEVATA BRILLANTEZZA E RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

Coverlux DDD 2/2