

COVERSIL

PITTURA AI SILICATI PER ESTERNI

PITTURA MINERALE PER ESTERNO, NON FILMOGENA E QUINDI DI ELEVATISSIMA TRASPIRABILITÀ. È PARTICOLARMENTE IDONEA PER IL RESTAURO DEI CENTRI STORICI ED IL RESTAURO DI EDIFICI UMIDI, AVENDO UNA BASSISSIMA RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE. REAGISCE CON IL SUPPORTO MINERALE CONSOLIDANDOLO E PROTEGGENDOLO DALLE INTEMPERIE; ESPLICA UNA VALIDA AZIONE BIOCIDA CONTRO MUFFE, FUNGHI E ALGHE.

DATI DI SPECIFICA

PESO SPECIFICO METODO FBX-02: 1,450 – 1,550 IN FUNZIONE DELLA TINTA

DATI GENERALI

COLORE: A RICHIESTA

ASPETTO DEL FILM ESSICATO: OPACO

CONFEZIONI: 15 LT

“A” ASSORBIMENTO D’ACQUA CAPILLARE (KG/M2 H 0,5): 0.20

“SD” RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DI VAPORE (M): 0.08

PRODOTTO “A” / “SD” (LIMITE AMMESSO 0.1): 0.016

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE

IL BUON RISULTATO DI UN LAVORO EFFETTUATO CON LE PITTURE AI SILICATI È FORTEMENTE CONDIZIONATO DAL CICLO E DALLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE: È QUINDI CONSIGLIABILE AFFIDARE L’UTILIZZO DI QUESTI PRODOTTI SOLAMENTE A PROFESSIONISTI ESPERTI.

SUPPORTI IDONEI: TUTTI I SUPPORTI MINERALI, ESCLUSO IL GESSO ED IL CEMENTO ESPANSO; IL PRODOTTO NON SI APPLICA INOLTRE SU LEGNO E SU VECCHIE PITTURE FILMOGENE A BASE DI DISPERSIONI, OLI E RESINE.

IN OGNI CASO IL SUPPORTO DEVE ESSERE PULITO, ESENTE DA GRASSI, E SPAZZOLATO.

IL SUPPORTO NUOVO DEVE ESSERE LASCIATO STAGIONARE PER ALMENO 6 SETTIMANE

coversil 1/2

CICLO DI APPLICAZIONE:	APPLICARE UNA MANO DI FONDO ISOLANTE AI SILICATI SILIFOND
METODO DI APPLICAZIONE:	PENNELLO, RULLO
DILUIZIONE:	10 – 20% CON SILIFOND
TEMPI DI ESSICAZIONE: (25°C., 50% U.R.)	AL TATTO: 3-4 ORE IN PROFONDITÀ: 12 ORE REAZIONE COMPLETA: 15 GIORNI
NUMERO DELLE MANI:	2 – 3 BAGNATO SU BAGNATO
RESA:	8 – 9 MQ/LT PER MANO
LAVAGGIO ATTREZZATURE:	ACQUA
DURATA AL MAGAZZINAGGIO:	UN ANNO, SE IL PRODOTTO È CONSERVATO NELLA LATTA ORIGINALE SIGILLATA, AL RIPARO DAL GELO E DA FONTI DI CALORE.

NOTE

PROTEGGERE CON IDONEA MASCHERATURA LE SUPERFICI CINTIGUE DA NON VERNICIARE
 NON APPLICARE SOTTO IL SOLE O SU MURO CALDO
 NON APPLICARE IN CONDIZIONI DI VENTO FORTE
 NON APPLICARE SOTTO GLI 8°C: O IN CASO DI RISCHIO DI GELO DURANTE LA NOTTE
 NON APPLICARE CON TEMPERATURA AMBIENTALE SUPERIORE A 30°C.
 NON APPLICARE SU MURO BAGNATO
 PROTEGGERE LE APPLICAZIONI, FINO ALLA LORO COMPLETA ESSICAZIONE, DA GELO, PIOGGIA, NEBBIA E RUGIADA
 INDOSSARE OCCHIALI PROTETTIVI

coversil 2/2